


Серия BIO. Защита от микробиологического поражения

GREENWOOD BIO

АНТИСЕПТИК, КОНСЕРВАНТ, ГРУНТОВКА

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для долгосрочной защиты древесины лиственных и хвойных пород и материалов на их основе от поражения биологическими разрушителями. Рекомендуется для обработки конструкций и построек, эксплуатирующихся на открытом воздухе, а также внутренних элементов строений: стен, междуэтажных перекрытий, потолочных балок, несущих конструкций, окон, дверных блоков, полов.

Жидкое универсальное средство на основе смесевой композиции органических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого спектра действия. Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и древоразрушающих грибов. Выполняет функции грунтовочного покрытия – выравнивает поверхность, увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Не окрашивает древесину и не влияет на ее физико-механические свойства. Биоразлагаемо. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 45 лет.

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, сим-триазин, ЧАС, соль неорганическая, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +1 °С. Обрабатываемые поверхности очистить от видимых загрязнений. При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:20 (1 л антисептика/ 19 л воды). Раствор наносить обильно и равномерно на всю поверхность с использованием краскопульта/ валика с синтетическим ворсом/ кисти. При проведении внутренних работ поверхности обработать 1 раз до полного смачивания, при наружных работах обработку провести 2-3 раза с периодичностью 3 часа. Обработку большого количества древесины рекомендуется проводить методом погружения в емкость с раствором. Время обработки в растворе от 30 до 60 секунд. Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа.

НОРМА РАСХОДА: 150-200 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды		
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF	
КОНЦЕНТРАТ 1:20	1	GWB-1K/01	12			4603775011491	46037750114918	
	5	GWB-1K/05	4			4603775011507	46037750115076	
	20	GWB-1K/20	–			4603775011514	46037750115144	
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	5	GWB-1S/05	4			4603775011521	46037750115212	
	20	GWB-1S/20	–			4603775011538	46037750115380	